

# 製品説明書

068-0203-2-1  
ロックペイント株式会社

品番 068 - 0203

品名 塩ビパーマロック ホワイト

規格 J I S K 5582 2種

ホルムアルデヒド発散等級 F

系統 塩化ビニル樹脂をベースとした上塗塗料

適合規格 J I S K 5582 2種

塗装用略号 V E

特長

- ・耐水性、耐湿性、防カビ性がすぐれています。
- ・耐薬品性がすぐれています。
- ・乾燥が速いので作業性がすぐれています。

用途

- ・浴室、地下室壁面、厨房、食堂、染色工場、紙パルプ、繊維、発酵関係の施設など結露によりカビの発生し易い個所
- ・ガソリンスタンド、屋外タンク、化学薬品を使用又は製造する工場、プラント等

塗料性状

- ・加熱残分 % 56.0
- ・粘度 KU 20 90～100
- ・塗料比重 20 1.25

製品安全資料及び法定表示

・物性値

揮発分(容量%) = 63.2  
沸点範囲 = 77.2～144.4  
蒸気密度(空気=1) = 3.2

・火災危険性

危険物表示 = 第一石油類(危険等級 )  
引火点 = 4  
発火点 = 427  
輸出品分類 = 中引火点引火性液体

消火器 = CO<sub>2</sub>、ドライケミカル又は泡消火器

取扱上の注意 = (1) 容器の蓋を密閉して保存してください。  
(2) 容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。

・労働安全衛生

有機溶剤中毒予防規則 = 第2種有機溶剤等  
労働安全衛生法表示 = 酢酸エチル5～10%、トルエン20～30%  
キシレン5～10%

過度の蒸気の吸引 = 有機溶剤の中毒を起こすことがありますので、屋内などで使用の時は換気を十分に行ってください。

緊急時の処置 = 新鮮空気中に移し、直ちに医師の診察をうけてください。

・反応性 = なし

- ・漏洩時の処置 = (1) 全ての火気を除去し、蒸気を吸引しないようにし、室内の換気をよくしてから、乾燥した砂などの不活性物質をかけてすくいとってください。  
(2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。
- ・その他取扱上の注意 = (1) 取扱い中は、火気厳禁を守り、有機ガス用マスク又は送気マスクを使用してください。  
(2) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。  
(3) 直射日光を避けて冷暗所に保存してください。

容量 16 kg

#### 使用方法

- ・コンクリート、モルタル面塗装
  - ・素地調整 素地面は十分に乾燥してください。
  - ・希釈剤 016-0680 パーマロックシンナー
  - ・塗装方法、希釈割合(重量比)、標準塗付量、塗布面積

塗装方法	ハケ・ローラー	スプレー
希釈割合	40～60%	70～90%
標準塗付量	0.11～0.13 kg/m <sup>2</sup> ・回	0.14～0.18 kg/m <sup>2</sup> ・回
塗布面積	123～145 m <sup>2</sup> /16 kg・回	90～110 m <sup>2</sup> /16 kg・回

- |        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| ・乾燥時間  | 10    | 20    | 30    |
| 指触乾燥   | 40分   | 20分   | 10分   |
| 硬化乾燥   | 2時間   | 1時間   | 1時間   |
| 塗り重ね乾燥 | 4時間以上 | 2時間以上 | 2時間以上 |

#### ・使用上の注意事項

- (1) コンクリート、モルタル面などの素地面が十分に乾燥しているのを確認してから上塗りしてください。
- (2) 塩化ビニル樹脂は相溶性が悪いので、他種の塗料が塗装されている上に塩ビパーマロックを塗装すると、旧塗膜の軟化・リフティング・付着不良等の問題を生じることがあります。塗り替える時には、旧塗膜をはがしてください。やむを得ず重ね塗りをする場合は、部分的に試験塗りをして付着不良等異常がないか確かめることが必要です。
- (3) 調色は塩ビパ-マロック100番級の原色を使用してください。2000番級パ-マロック及び8000番級弾性パ-マロックとは混ざりません。