

製品説明書

059-0544-3-1
ロックペイント株式会社

品番 059 - 0544

品名 ロックコート ホワイト

規格 J I S K 5 5 1 6 2種上塗り用

ホルムアルデヒド発散等級 F
系統 長油性アルキド樹脂をベースとした合成樹脂ペイント
適合規格 J I S K 5 5 1 6 2種上塗り用
塗装用略号 S O P
特長
・ハケ塗り作業性がすぐれています。
・耐候性、光沢保持性、耐汚染性がすぐれています。
・タレが少なくとまりがすぐれています。
・付着性がすぐれています。
用途
・一般建築物屋内外、橋梁、鉄塔、タンクなど構築物、船舶
塗料性状
・加熱残分 % 71.0
・粘度 KU 20 93 ~ 97
・塗料比重 20 1.28

製品安全資料及び法定表示

・物性値

揮発分(容量%) = 47.0
沸点範囲 = 150 ~ 195
蒸気密度(空気 = 1) = 5.0

・火災危険性

危険物表示 = 非危険物(指定可燃物)
引火点 = 45
発火点 = 260
輸出品分類 = 高引火点引火性液体
消火器 = CO₂、ドライケミカル又は泡消火器
取扱上の注意 = (1) 容器の蓋を密閉して保存して下さい。
(2) 容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけて下さい。

・労働安全衛生

有機溶剤中毒予防規則 = 第3種有機溶剤等
労働安全衛生法表示 = 労働安全衛生法第57条に基づく表示物質を含んでいません。
過度の蒸気の吸引 = 有機溶剤の中毒を起こすことがありますので、屋内などで使用の時は換気を十分に行ってください。
緊急時の処置 = 新鮮空気中に移し、直ちに医師の診察をうけて下さい。

・反応性

・漏洩時の処置

= なし
= (1) 全ての火気を除去し、蒸気を吸引しないようにし、室内の換気をよくしてから、乾燥した砂などの不活性物質をかけてすくいとって下さい。
(2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意して下さい。

- ・その他取扱上の注意 = (1) 取扱い中は、火気厳禁を守り、有機ガス用マスク又は送気マスクを使用して下さい。
 (2) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用して下さい。
 (3) 直射日光を避けて冷暗所に保存して下さい。
 (4) 塗料をふき取った布、塗料の付着した布ぎれなどは、自然発火を起こす恐れがありますので作業終了後速やかに処置して下さい。

容量

14 L、3 L

使用方法

・鉄部塗装

- ・素地調整 2種ケレン
- ・さび止め 059ライン ロックコートサビ止めペイント JIS K 5622~5629
- ・中塗 059-0651 ロックマリン 中塗白
- ・希釈剤 016-0059 塗料用シンナー
- ・塗装方法、希釈割合(重量比)、標準塗付量、塗布面積、膜厚

塗装方法	ハケ・ローラー	スプレー
希釈割合	5 ~ 10 %	10 ~ 15 %
標準塗付量	0.11 ~ 0.13 kg / m ² ・回	0.14 ~ 0.17 kg / m ² ・回
塗布面積	140 ~ 160 m ² / 14L・回	105 ~ 125 m ² / 14L・回
膜厚	25 μm	25 μm

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ・乾燥時間 | 10 | 20 | 30 |
| 指触乾燥 | 8時間 | 4時間 | 3時間 |
| 硬化乾燥 | 32時間 | 16時間 | 12時間 |
| 塗り重ね乾燥 | 40時間以上 | 20時間以上 | 16時間以上 |

- ・木部塗装

- ・素地調整
 - (1) 木部を傷つけないように、汚れ及び付着物を除去し、油類は、揮発油などでふき取って下さい。
 - (2) ヤニは削り取り、又は、電気ごて焼きのうえ、揮発油などでふき取って下さい。
 - (3) かな目、さか目、けばなどは、サンドペーパーで研磨し、乾燥した清浄な面にして下さい。
- ・下塗 059ライン ロックコート下塗白
- ・希釈剤 016-0059 塗料用シンナー
- ・塗装方法、希釈割合(重量比)、標準塗付量、塗布面積

塗装方法	ハケ・ローラー	スプレー
希釈割合	5 ~ 10 %	10 ~ 15 %
標準塗付量	0.11 ~ 0.13 kg / m ² ・回	0.14 ~ 0.17 kg / m ² ・回
塗布面積	140 ~ 160 m ² / 14L・回	105 ~ 125 m ² / 14L・回

・乾燥時間	10	20	30
指触乾燥	8時間	4時間	3時間
硬化乾燥	32時間	16時間	12時間
重ね塗り乾燥	40時間以上	20時間以上	16時間以上

- ・使用上の注意事項

- (1) 新しいコンクリート面への塗装はさけて下さい。
- (2) 気温5 以下、湿度85%以上の時の塗装はさけて下さい。