

# 製品説明書

058-0011-2-1

ロックペイント株式会社

品番 058-0011

品名 サンロック ホワイト

規格 JIS K 5572 2種

ホルムアルデヒド発散等級 F

系 統 中油性フタル酸樹脂をベースとした上塗塗料

適合規格 JIS K 5572 2種

塗装用略号 FE

特 長

- ・速乾性で作業性がすぐれています。
- ・耐候性が良く、光沢保持性、耐汚染性がすぐれています。
- ・塗膜が硬く、隠ぺい力がすぐれています。

用 途 車両、自動車、工作機械、電気機器、農機具、家具、玩具、建築物の内外部など

塗料性状

- ・加熱残分 % 60.0
- ・粘度 KU 20 90~100
- ・塗料比重 20 1.22

製品安全資料及び法定表示

・物性値

揮発分(容量%) = 61.8  
沸点範囲 = 160~200

・火災危険性

危険物表示 = 第二石油類(危険等級 )

引火点 = 42

発火点 = 245

輸出品分類 = 高引火点引火性液体

消火器 = CO<sub>2</sub>、ドライケミカル又は泡消火器

取扱上の注意 = (1) 容器の蓋を密閉して保存してください。  
(2) 容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。

・労働安全性

有機溶剤中毒予防規則 = 第3種有機溶剤等

労働安全衛生法表示 = 労働安全衛生法第57条に基づく表示物質を含んでいません。

過度の蒸気の吸引 = 有機溶剤の中毒を起こすことがありますので、屋内などで使用の時は換気を十分に行ってください。

緊急時の処置 = 新鮮空気中に移し、直ちに医師の診察をうけてください。

・反応性

= なし

・漏洩時の処置

= (1) 全ての火気を除去し、蒸気を吸引しないようにし、室内の換気をよくしてから、乾燥した砂などの不活性物質をかけてすくいとってください。

(2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。

- ・その他取扱上の注意
  - = (1) 取扱い中は、火気厳禁を守り、有機ガス用マスク又は送気マスクを使用してください。
  - (2) 取扱い中は、目に入らないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。
  - (3) 直射日光を避けて冷暗所に保存してください。
  - (4) 塗料をふき取った布、塗料の付着した布ぎれなどは、自然発火を起こす恐れがありますので作業終了後速やかに処置してください。

容 量 16 kg、3.785 L、0.946 L

#### 使用方法

##### ・鉄部塗装

- ・素地調整 2種ケレン
- ・さび止め 066ライン タフコートサビ止めペイント JIS K 5627
- ・希釈剤 016-0095 エナメルシンナー
- ・塗装方法、希釈割合(重量比)、標準塗付量、塗布面積、膜厚

塗装方法	ハケ・ローラー	スプレー
希釈割合	5～15%	10～20%
標準塗付量	0.11～0.13 kg/m <sup>2</sup> ・回	0.14～0.18 kg/m <sup>2</sup> ・回
塗布面積	1.15～1.45 m <sup>2</sup> /16 kg・回	9.0～11.0 m <sup>2</sup> /16 kg・回
膜 厚	25 μm	25 μm

- ・乾燥時間
 

	5	20	30
指触乾燥	4時間	1時間	1時間
硬化乾燥	24時間	10時間	8時間
塗り重ね乾燥	24時間以上	12時間以上	10時間以上

##### ・木部塗装

- ・素地調整
  - (1) 木部を傷付けないように、汚れ及び付着物を除去し、油類は、揮発油などでふき取ってください。
  - (2) ヤニは削り取り、又は電気ごて焼きのうえ、揮発油などでふき取ってください。
  - (3) かな目、さか目、けばなどは、サンドペーパーで研磨し、乾燥した清浄な面にしてください。
- ・下塗 059-1531 ロックコート速乾 速乾下塗白
- ・希釈剤 016-0095 エナメルシンナー
- ・塗装方法、希釈割合(重量比)、標準塗付量、塗布面積

塗装方法	ハケ・ローラー	スプレー
希釈割合	5～10%	10～20%
標準塗付量	0.11～0.14 kg/m <sup>2</sup> ・回	0.14～0.18 kg/m <sup>2</sup> ・回
塗布面積	1.15～1.45 m <sup>2</sup> /16 kg・回	9.0～11.0 m <sup>2</sup> /16 kg・回

- ・乾燥時間
 

	5	20	30
指触乾燥	4時間	1時間	1時間
硬化乾燥	24時間	10時間	8時間
塗り重ね乾燥	24時間以上	12時間以上	10時間以上

##### ・使用上の注意事項

- (1) 新しいコンクリート面への塗装はさけてください。
- (2) 気温5℃以下、湿度85%以上の時の塗装はさけてください。