

# 製品説明書

075-0100-2-1  
ロックペイント株式会社

品番 075 - 0100

品名 ユニロック しろ

規格 J I S K 5660相当品

ホルムアルデヒド発散等級	F	日塗工自主管理登録番号	R01045
系統	アクリルエマルション樹脂をベースとした水性のつや有リエマルションペイント		
適合規格	J I S K 5660	つや有合成樹脂エマルションペイント	相当品
塗装用略号	G - E P		
特長	・ 水性で作業性にすぐれ、溶剤臭や引火性がありません。 ・ つやのあるきれいな仕上がりが得られます。 ・ 日光や雨に強い耐久性のすぐれた塗膜をつくれます。 ・ 耐アルカリ性、付着性にすぐれています。		
用途	・ 木部（羽目板、戸袋、板べいなど） ・ 鉄部（鉄棚、シャッター、門扉など） ・ コンクリート（ブロック、スレート、モルタルなど）		
塗料性状	・ 加熱残分 %	52.0	
	・ 粘度 KU 20	78 ~ 84	
	・ 塗料比重 20	1.25	
製品安全資料及び法定表示	・ 火災危険性 危険物表示 = 水性塗料であり非危険物		
	・ 労働安全衛生 有機溶剤中毒予防規則 = 非該当 労働安全衛生法表示 = 労働安全衛生法第57条に基づく表示物質を含んでいません。		
	・ 反応性 = なし		
	・ 漏洩時の処置 = (1) 乾燥した砂などをかけてすくいとり、周囲の状況に応じて、河川や農業用水路等へ流入しないように注意し水洗いしてください。 (2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。		
	・ その他取扱上の注意 = (1) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。 (2) 容器の蓋は密閉し、高温（40 以上）や低温（-5 以下）での保存は塗料が変質することがありますのでさけてください。		
容量	15 kg、7 L、1.6 L、0.7 L、1 / 5 L、1 / 12 L		

## 使用方法

## ・木部塗装

## ・素地調整

- (1) ヤニは削りとり、油分は揮発油などでふき取って下さい。  
 (2) ペ - パ - 研磨により、汚れ、付着物、ケバダチを除去し平滑な面に  
 して下さい。

## ・下塗

059 - 0530 ロックコ - ト速乾下塗白 (ヤニが強い場合)

## ・鉄部塗装

## ・素地調整

2種ケレン

## ・下塗

075 - 0521 ユニロック水性サビ止メペイント

059 - 0521 ロックコ - ト速乾サビ止メペイント

## ・コンクリート、モルタル面塗装

## ・素地調整

- (1) 素地面を十分に乾燥させ水分8%以下、PH9.5以下にしてください。  
 (2) ゴミ、汚れなどを除去し清浄な面にしてください。

## ・希釈剤

水

## ・塗装方法、希釈割合 (重量比)、標準塗付量、塗布面積

塗装方法	ハケ・ローラー	スプレー
希釈割合	5 ~ 10%	20 ~ 30%
標準塗付量	0.09 ~ 0.11 kg / m <sup>2</sup> ・回	0.12 ~ 0.14 kg / m <sup>2</sup> ・回
塗布面積	135 ~ 165 m <sup>2</sup> / 15 kg・回	130 ~ 150 m <sup>2</sup> / 15 kg・回

## ・乾燥時間

	10	20	30
指触乾燥	1時間	30分	20分
硬化乾燥	4時間	2時間	2時間
塗り重ね乾燥	4時間以上	2時間以上	2時間以上

## ・使用上の注意事項

- (1) 気温5 以下、湿度85%以上の時の塗装はさけてください。  
 (2) 新しいコンクリートやモルタルなどは水分8%以下、ph9.5以下になるまで十分に乾燥  
 させてください。  
 (3) 鉄部に塗る場合は、必ずサビ止め塗料を下塗りしてください。